

Вид	Марка	Ближайший аналог	Плотность, г/см ³	Содержание НАК, %	Вязкость, ед. Муни
NBR	2255	БНКС-18	0,96	22,0	55,0
NBR	3250		0,99	41,5	55,0
NBR	3280	БНКС-40	0,99	41,5	80,5
NBR	6230		0,99	34,0	34,0
NBR	6240		0,99	34,0	41,0
NBR	6250		0,99	34,0	51,5
NBR	6260		0,99	34,0	60,0
NBR	6280	БНКС-33	0,99	34,0	80,0
NBR	6830		0,99	34,0	31,0
NBR	6840		0,99	34,0	40,0
NBR	6850		0,99	34,0	50,0
NBR	7150	БНКС-28	0,99	28,0	51,5
NBR	8300	ПБНК-33	0,98	32,0	49,0
Вид	Марка	Аналог	Плотность, г/см ³	Содержание ПВХ, %	Вязкость, ед. Муни
NBR+PVC	7030	СКН-26/ПВХ-30	1,05	30,0	57,0