

## Vistalon

### Сополимеры Vistalon

Свойства	Vistalon 404	Vistalon 703	Vistalon 706	Vistalon 722	Vistalon 785	Vistalon 805
Вязкость по Муни, ML (1+4) при 125°C	28	21	42	19	30	33
Содержание этилена.- %	44.5	72,5	65	72	49.0	78.0
Молекулярно-массовое распределение (MMP)	Очень широкое	Узкое	Бимодальное	Узкое	Узкое	Узкое
Форма поставки	Брикеты	Брикеты	Брикеты	Гранулы	Брикеты	Гранулы
Масса, кг	34	34	34	25	34	-
Упаковка	Картонная коробка, 816кг	Деревянный ящик, 1.020кг	Картонная коробка, 510кг	Деревянный ящик, 1.250кг	Деревянный ящик, 1.020кг	Деревянный ящик, 330кг

### Бимодальные тройные сополимеры Vistalon

Свойства	Vistalon 7500	Vistalon 7800 P	Vistalon 8600	Vistalon 8700	Vistalon 8800	Vistalon 9500
Вязкость по Муни, ML (1+4) при 125°C	91*	20	90*	78	73	72
MLRA (1.6-5 сек SR) при 125°C, Mu.s**	790	80	770	-	980	650
Содержание этилена.- %	55.5	79.0	57.5	63	53.5	60.0
Содержание диена.-%	5.7	6.0	8.9	8.0	10.0	11.0
Содержание масла, phr***	-	-	-	-	15	-
Молекулярно-массовое распределение (MMP)	Бимодальное	Бимодальное	Бимодальное	Бимодальное	Бимодальное	Бимодальное
Форма поставки	Брикеты	Гранулы	Брикеты	Брикеты	Брикеты	Брикеты
Масса, кг	30	28	30	30	30	30
Упаковка	Деревянный ящик, 900кг	Деревянный ящик, 1.250кг	Деревянный ящик, 900кг	Деревянный ящик, 900кг	Деревянный ящик, 900кг	Деревянный ящик, 900кг

\*Вязкость по Муни базируется на корреляции. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со спецификацией.

Вязкость по Муни при ML (1+8) 125°C: Vistalon 7500 = 82 und Vistalon 8600 = 81

\*\* Время релаксации

\*\*\*phr: на сто частей каучука

### Тройные сополимеры Vistalon

Свойства	Vistalon 1703 P	Vistalon 2504 N	Vistalon 3666	Vistalon 5601	Vistalon 6505	Vistalon 7001
Вязкость по Муни, ML (1+4) при 125°C	25	25	52	72	53	60
MLRA (1.6-5 сек SR) при 125°C, Mu.s**	-	110	600	-	210	-
Содержание этилена.- %	76.8	55.5	64.0	68.5	56.5	73.0
Содержание диена.-%	0.9*	3.8	4.5	5.0	9.2	5.0
Содержание масла, phr	-	-	75	-	-	-
Молекулярно-массовое распределение (MMP)	Очень широкое	Широкое	Среднее	На заказ	Среднее	На заказ
Форма поставки	Гранулы	Брикеты	Брикеты	Гранулы	Брикеты	Гранулы
Масса, кг	25	34	34	25	34	25
Упаковка	Картонн. коробка, 454кг	Деревянный ящик, 1.020кг	Деревянный ящик, 1.020кг	Деревянный ящик, 1.250кг	Деревянный ящик, 1.020кг	Деревянный ящик, 1.250кг

\* VNB

\*\* Время релаксации